



# TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Béton de nivellement DAP<sup>MD</sup> - Mélange sec

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Le **Béton de nivellement de DAP<sup>MD</sup>** est conçu pour être utilisé avec le Liant liquide et additif pour composé de nivellement de DAP<sup>MD</sup> pour offrir un système de sous-finition qui permet de niveler les sous-planchers de béton, de maçonnerie et de bois, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il peut être utilisé pour réparer les marches, les trottoirs et les bordures de béton et de maçonnerie. Le Béton de nivellement de DAP est idéal pour les patios et les surfaces de garage.

**\*Veuillez consulter la fiche technique du Liant liquide et additif pour composé de nivellement de DAP pour davantage d'information.**



FORMAT	COULEUR	CUP
10 kg (22 lbs)	Gris	7079880100

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Contient du ciment de Portland
- Permet de niveler des planchers inégaux ou rugueux
- Peut servir à faire des réparations

### UTILISATIONS SUGGÉRÉES

Pour niveler les sous-planchers de béton, de maçonnerie et de bois.



# TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

### Préparation de la surface/application

1. La surface doit être propre, solide et exempte de saletés, de poussière, de peinture, de résidu de savon, d'huile, d'adhésif, de graisse, de composés chimiques de durcissement de béton, et d'autres matières étrangères.
2. Nettoyer les surfaces avec une vadrouille humide et clouer tout élément lâche du plancher avant l'application.
3. Dans un contenant propre, ajouter le Béton de nivellement de DAP au Liant liquide et additif pour composé de nivellement de DAP, suivant les montants établis dans les instructions. Ne pas ajouter plus de composé que ce qui peut être utilisé en 45 minutes.
4. Ne pas ajouter au mélange une fois qu'il commence à prendre.
5. Appliquer une couche superficielle du mélange pour remplir toutes les zones endommagées, les dépressions et les fissures à la surface du substrat, ensuite niveler et lisser pour créer un bord en biseau à l'aide d'un épandeur ou d'une truelle calibrée.
6. Pour des réparations dont l'épaisseur dépasse 13 mm (1/2 po), appliquer deux couches égales de 6 mm (1/4 po), en laissant la première sécher avant d'appliquer la deuxième. Ne pas lisser excessivement à la truelle. Ne pas utiliser pour des réparations dont l'épaisseur dépasse 25 mm (1 po).
7. Pour peindre la surface, utiliser une peinture de qualité pour maçonnerie ou au latex, classée pour les applications de circulation. La peinture ne devrait être appliquée qu'une fois le Béton de nivellement DAP complètement sec (28 jours).

### Mélange et couverture :

#### Composé de nivellement sec

5 lb  
25 lb

#### Liant liquide

1 pinte  
2,5 pintes

#### Couverture pour épaisseur de 3 mm (1/8 po)

0,46 mètre carré (5 pieds carrés)  
2,32 mètre carré (25 pieds carrés)

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPIQUES

Temps d'emploi :	45 minutes
Temps de prise :	3 à 4 heures (laisser 24 heures de temps de prise avant d'installer le revêtement de sol)
Durcissement final :	28 jours
Gel :	Additif stable pour 5 cycles à -17 °C
Température d'application	4 °C
Nettoyage :	À l'eau immédiatement après l'utilisation
Durée de conservation :	12 mois



# TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Laver les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau avant que le produit n'ait pris. Les matières sèches doivent être grattées, ébréchées ou poncées mécaniquement. Fermer hermétiquement le récipient et conserver le composé sec restant dans un endroit frais et sec.

## SÉCURITÉ

Pour les informations sur la santé et la sécurité, consulter l'étiquette du produit ou la fiche technique santé-sécurité. Il est possible de se procurer une fiche technique santé-sécurité en visitant notre site Web à l'adresse [dap.ca](http://dap.ca) ou en nous appelant au 888 DAP-TIPS.

## GARANTIE

**GARANTIE LIMITÉE** : Quoi qu'il arrive, la responsabilité de DAP Canada, de DAP Product Inc et de leurs sociétés affiliées respectives se limite uniquement au remplacement du produit ou au remboursement de son prix d'achat.

## IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

**Fabriqué pour** : DAP Canada, 475 Finchdene Square, bureau 5, Scarborough, ON, M1X 1B7

**Information d'utilisation** : Composez le 888 DAP-TIPS ou visitez le [dap.ca](http://dap.ca) et cliquez sur le lien « Ask the Expert » (Demander à un spécialiste).

**Information de commande** : 800-668-9397 ou 416-321-1522

**Numéro de télécopieur** : 416 321-3325

**Visiter le site Web de DAP au** [dap.ca](http://dap.ca)